




airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

DA 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit


Produit: UNICRYL ACRYL-FÜLLER 4:1



Propriétés:


Apprêt acrylique bicomposant

Séchage rapide, excellentes propriétés de remplissage et ponçage aisé.




Selon le degré de la dilution airo UNICRYL ACRYL-FÜLLER 4:1 est convenable pour l'utilisation comme couche épaisse, comme Non-Sanding-Sealer (technique humide en humide) ou comme Primer normal.

Adhérence sur tôle d'acier, tôle d'acier galvanisée, tôles d'acier galvanisé par immersion à chaud, vieux vernis aiguisé et parts de carrosseries de voitures à base de polyester renforcée à fibre de verre.



Domaine d'application:

Réparation des voitures, des machines et véhicules industriels.



Mode d'emploi:

Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépolu et dégraissé.

Éliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer légèrement.

Remuer l'UNICRYL ACRYL-FÜLLER 4:1 et mélanger en proportion de 4:1 la quantité désirée de l'apprêt avec le durcisseur pour l'UNICRYL ACRYL-FÜLLER 4:1.

Selon fin d'utilisation à diluer avec dilution airo Acryl Verdünnung (v. ci-dessous).

Laisser réagir la mixture à peu près 5 minutes avant l'application.

Fermer l'emballage du produit soigneusement et protéger contre l'humidité.



Proportion de mélange:

A: Utilisation comme couche épaisses:

UNICRYL Acryl-Füller 4:1: 4 parts de volume

Durcisseur pour Unicryl: 1 part de volume

airo dilution-Acryl: sans dilution

B: Utilisation comme Primer:

UNICRYL Acryl-Füller 4:1: 4 parts de volume

Durcisseur pour Unicryl: 1 part de volume

Dilution airo-Acryl 5 %

C: Utilisation comme Non Sanding Sealer (technique humide en humide):

UNICRYL Acryl-Füller 4:1: 4 parts de volume

Durcisseur pour Unicryl: 1 part de volume




Dilution airo Acryl: 20 - 25 %

(relatif à la quantité totale = 5,5-6 part de volume)

Consistance d'injection: 14-45 sec./ gobelet DIN

(4 mm selon le but d'application)

Buse: 1,5 - 1,8 mm /pressions d'injection: 4 - 5 bar






airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870



DA 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: **UNICRYL ACRYL-FÜLLER 4:1**



30 min / 60°C



Temps de séchage:

1) avec airo DURCISSEUR ACRYLIQUE **normal** (ACRYL-HÄRTER **normal**)

- a) séchage à l'air: +20 °C : 3 – 4 heures
- b) séchage au four: +60 °C: 30 - 35 Min. (présechage 10-15 min)
+80 °C: 20 - 25 Min. (présechage 10-15 min)
- c) séchage IR: 10 - 15 min

2) avec airo DURCISSEUR ACRYLIQUE **rapide** (ACRYL-HÄRTER **kurz**)

- a) séchage à l'air: +20 °C : x – x heures
- b) séchage au four: +60 °C: xx - xx min. (présechage 10-15 min)
+80 °C: xx - xx min. (présechage 10-15 min)
- c) séchage IR: xx - xx min

Base chimique:

UNICRYL ACRYL-FÜLLER 4:1: Des résines acryliques, des pigments anticorrosives, des substances de remplissage et des solvants

Temps de prise:

45 - 60 minutes, selon degré de dilution

Température d'emploi:

La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et + 25 °C pour l'emploi.
Ne pas travailler au dessous de +15 °C!

Stabilité de stockage:

12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20°C.

Elimination:

Éliminer conformément aux règlements locaux.




airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

D3 1401 FR






Fiche Technique - Information du Produit

Produit: DURCISSEUR ACRYLIQUE (normale)
pour tous mastics acryliques 4:1

ACRYL-HÄRTER (normal)



Potlife: 45 - 60min



Propriétés:

Dissolution de durcisseur à haute réactivité pour tous airo mastics acryliques

Domain d'application:

Réparation des voitures et des véhicules industriels, industrie.

Mode d'emploi :

Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.

Éliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer le support.

Malaxer soigneusement la quantité désirée du mastic acrylique 4:1 avec le DURCISSEUR ACRYLIQUE acrylique (rapide) en proportion 4:1.
Selon fin d'utilisation diluer avec le diluant airo Acryl-Verdünnung.

Laisser réagir la mixture à peu près 5 minutes avant l'application.

Après l'usage fermez les emballages soigneusement et protégez-les contre l'humidité.

Base chimique:

Durcisseur pour airo Mastic 4:1: Polyisocyanates dans les solvants

Temps de prise :

45 – 120 minutes selon degré de dilution

Température d'emploi:

La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et + 25 °C.

Ne pas travailler au dessous de +15 °C!

Élimination:

Éliminer conformément aux règlements locaux.

Stabilité de stockage:

6 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C.




airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

D2 1401 FR





Fiche Technique - Information du Produit

Produit: DURCISSEUR ACRYLIQUE (rapide)
pour tous mastics acryliques 4:1

ACRYL-HÄRTER (kurz)



Potlife: 45 - 60min



Propriétés:

Dissolution de durcisseur à haute réactivité pour tous airo mastics acryliques

Domain d'application:

Réparation des voitures et des véhicules industriels, industrie.

Mode d'emploi :

Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.

Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer le support.

Malaxer soigneusement la quantité désirée du mastic acrylique 4:1 avec le DURCISSEUR ACRYLIQUE acrylique (rapide) en proportion 4:1.

Selon fin d'utilisation diluer avec le diluant airo Acryl-Verdünnung.

Laisser réagir la mixture pour approx. 5 minutes avant l'application.

Après l'usage fermez les emballages soigneusement et protégez-les contre l'humidité.

Base chimique:

Durcisseur pour airo Mastic 4:1: Polyisocyanates dans les solvants

Temps de prise :

20-60 minutes selon degré de dilution

Température d'emploi:

La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et + 25 °C.

Ne pas travailler au dessous de +15 °C!

Elimination:

Eliminer conformément aux règlements locaux.

Stabilité de stockage:

6 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C.